

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МКС 01.040.97

Качество фасадов МДФ в пленке ПВХ с патиной и декором, должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов: ГОСТ 20400-80 "Продукция мебельного производства. Термины и определения", ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также ТУ 5683-46275274-2007, и ОСТ 1327-82.

Качество внешнего вида декоративного мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без попадания прямых солнечных лучей) или равномерном искусственном свете, идентичным дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к плоскости изделия, без применения увеличительных оптических приборов, в течении промежутка времени наблюдения не более чем 30 секунд. Данные условия оценки качества являются "нормальными", поэтому невыявленные при них дефекты или отклонения могут считаться допустимыми.

I. ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ФАСАДОВ МДФ

- * "шагрень/шероховатость" - выступающая на лицевой плоскости изделия не более 3 мм;
- * малозаметные риски под пленкой ПВХ до 8 мм;
- * микрополосы и пятна на фасадах МДФ в пленке ПВХ под патиной, которые возникают из-за специфических свойств пленки при патинировании;
- * заделанные сколы, а также технологические отверстия на обратной стороне фасада, размером до 6 мм, и не более 4-х на 0,3 кв.м. площади поверхности с условием, если заделки соответствуют цвету поверхности;
- * проявления структуры МДФ плиты под пленкой ПВХ;
- * перекося направления текстуры пленки до 5 мм;
- * искривление фасада - не более 5 мм на 1 м.п.;

НОРМИРУЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

(заметные при оценке внешнего вида изделия в нормальных условиях)

Показатель	Допуск	Разрешение на отклонение
Царапины	мелкие, длиной до 50 мм, не более 1 шт. на изделии	Нет
Вмятины	размером до 2 мм, но не более 1 шт. на изделии до 0,3 м ²	Да
Единичные пузыри	размером до 1 мм, но не более 3 шт. на изделии до 0,3 м ²	Да
Пятна (точки), непропечатки рисунка	размером до 1 мм, но не более 1 шт. на изделии до 0,3 м ²	Да
Отклонения направления текстуры (перекося рисунка)	до 5 мм	Да

Примечание:

Отклонения оттенков цвета пленки / оттенка патины, в различных заказах возможны, из-за особенностей технологии производства пленки ПВХ и нанесения патины.

Дефектами не являются:

* постепенное

изменение цвета пленки ПВХ под воздействием солнечного цвета;

* отсутствие непрерывности структуры ПВХ между отдельными фасадами;

* неравномерная текстура патины по фасаду, в связи с спецификой нанесения;

* натуральная разница в оттенках пленки ПВХ и патины, для отдельных фасадов и панелей.